

KRAITEC® protect ist die hochbelastbare Schutzschicht/-lage für extreme Anwendungen und Aufbauten im Sinne der DIN 18531, 18533, 18535 sowie der Flachdachrichtlinie. Sie ist aus besonders ausgesuchten und spezifizierten Materialien gefertigt. Durch das hohe Raumgewicht liegt die Schutzlage **KRAITEC® protect** im Vergleich zu Geotextilien bereits während der noch nicht abgeschlossenen Bauphase sicher. Die extrem strapazierfähige und hochwertige Bautenschutzbahn **KRAITEC® protect** dient überall dort als Lösung, wo höchste Erwartungen an die Belastbarkeit erfüllt werden müssen. Da **KRAITEC® protect** geruchsneutral ist, empfehlen wir diese bei der Ausführung von Belägen mit offenen Fugen wie z.B. Lattenkonstruktionen auf Terrassen, Loggien und Balkonen.

Material

Material:

Hochspezifiziertes Gummigranulat (geruchsneutral) auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden.

Produktdesign

Farbe: bunt
Oberfläche: Granulatstruktur

Maße / Gewicht / Toleranzen

Breite (Platten):	1000 mm ($\pm 1,5 \%$)
Länge (Platten):	2000 mm $\pm 1,5 \%$
Stärke (Platten):	6, 8, 10 mm $\pm 0,6$ mm
Länge (Rollen):	auf Anfrage $\pm 1,5 \%$
Breite (Rollen):	1.250 mm $\pm 1,5 \%$
Stärke (Rollen):	6, 8, 10 mm $\pm 0,6$ mm 12 mm $\pm 1,0$ mm

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/kraitec

Seite 1 von 3

Raumgewicht:	ca. 1050 kg/m ³
Flächengewicht:	ca. 6,3 kg/m ² (bei 6 mm) ca. 8,4 kg/m ² (bei 8 mm) ca. 10,5 kg/m ² (bei 10 mm) ca. 12,6 kg/m ² (bei 12 mm)

Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	ca. 0,8 N/mm ² (DIN EN ISO 1798)
Reißdehnung:	ca. 120% (DIN EN ISO 1798)
Brandverhalten:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Temperaturbeständigkeit:	-30° bis 80°C
Chemisches Verhalten:	bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit
Umweltverhalten:	verrottungsbeständig und wasserverträglich
Mechanische Durchschlagfestigkeit:	Fallhöhe: bei 12 mm Stärke = 1900 mm (SIA 280)
Verkehrsbelastung:	bei 8mm : ca. 35 t/m ² bei 10% Stauchung bei 8mm : ca. 80 t/m ² bei 20% Stauchung (in Anlehnung der DIN EN ISO 3386-2)
Ausdehnung Feuchtigkeit:	unter mind. 2% (abhängig von Feuchtegehalt und Einbausituation)
Salzwasserbeständigkeit:	beständig nach DIN EN ISO 175 und DIN EN ISO 3386-2
UV-Beständigkeit:	beständig nach DIN EN 1297 und DIN EN ISO 3386-2

Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung **KRAITEC® protect**.

Sonstiges

Sonstiges:	Verträglichkeit: Aufgrund der Vielzahl an marktüblichen Abdichtungsbahnen mit unterschiedlichsten Rezepturen, muss die Verträglichkeit (z.B. zu Weichmachern oder Verblockungen) vom Hersteller der Abdichtungsbahn freigegeben werden.
Haftungsausschluss:	Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine KRAITEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.